

Relakkering med Bona Traffic HD

Brukerveiledning

Bona Traffic HD er en tokomponent, vannbasert lakk med fenomenal slitestyrke, vedheft og herdetid. Produktet er derfor meget godt egnet til relakkering av tidligere lakkerte gulv, samt til lakking av prefabrikerte (fabrikklakkerte) parkettgulv. Bona Traffic HD fester godt, tørker fort, lukter tilnærmet ingenting og er gjennomherdet på 12 timer. Dette gjør den svært godt egnet til bruk på gulv hvor tiden er en faktor, samt der man ikke ønsker å sjenere omgivelsene med løsemiddellukt f.eks kontorer, butikker, skoler etc.

Forberedelser

Gulvet må gjøres fullstendig rent. Vi anbefaler bruk av Bona Powerscrubber og Bona Deep Clean solution. La gulver deretter tørke godt.

Gulv som tidligere har vært behandlet med polish, voks etc. kan ikke relakkeres men må slipes helt ned. I tvilstilfeller anbefaler vi test av vedheft på et lite synlig sted ved at man legger på en prøve og så skraper med en mynt for så å sjekke vedheften.

Nedpussing

Til nedpussing benyttes Bona Diamantpads P240 påsatt en Bona Flexisand med Power Drive skive. Også andre maskiner med tilsvarende 150mm borrelåsinfesting kan brukes, men det må da kontrolleres at maskinen har kraft og vekt nok til å oppnå den nødvendige avvirkning med diamantene. Mellom diamantskiven og maskinen settes en mellomlagsrondell for å gi en mykere og mer fleksibel sliping som kommer nedi ujevnheter og som forhindere nedsliping av småsvanker.

Ett sett (4 stk) Bona Diamantsliperondeller holder til sliping av ca 100kvm gulv. Prosessen genererer en god del finstøv som støvsugeren normalt vil ha problemer med å ta opp grunnet at det er så finkornet og binding pga. statisk elektrisitet. Etter nedpussing må dette fjernes med vask, Bona Claning pads eller bruk av Bona Powerscrubber påsatt hvite børster. Vask utføres med rent, lunkent vann og godt oppvridd klutmopp.

Påse at gulvet tørker helt opp før lakking starter. Påse også at hele gulvflaten er pusset ned. "Helligdager" må etterpusses.

Påføring

1. Rist kannen og tilsett en flaske Traffic HD herder. Umiddelbart etter ristes blandingen grundig i 1 minutt og sett deretter på det vedlagte filteret. Hvis man skal blande små mengder av lakk - hell den nødvendige mengden av lakk i en egen boks. 1 liter av lakk svarer til en del av herderen. 2 liter til to deler a.s.o. Blanding av lakk / herder bør brukes snarest, eller i det minste i løpet av 4 timer. Ved blanding av mindra kvanta tilbyr Gulvkompaniet en praktisk blandeflaske med ferdig måleskala påtrykket. Kontakt vårt ordrekontor for mer info.
2. Påfør lakken ved hjelp av en Bona Rulle. Rull ut med en jevn, flytende bevegelse vekselvis mot og med veden, unngå damper og "helligdager". Alltid ha nok lakk i rullen for å unngå overlapping og skjøter. La det tørke skikkelig før du påfører ytterligere lag. Regn med noe lengre tørketid for hvert lag som påføres.
3. Dersom nødvendig, gjør en mellomsliping med en slipenetting eller en Bona Scrad Pad System korning P150 (eller finere) og fjern støvet omhyggelig før du påfører et siste lag med lakk. Merk: Hvis det forgående lag med lakk har fått mer enn 24 timer tørketid er alltid en mellomsliping nødvendig.

Relakkering



Rekvisita



Bona Diamantsliperondeller



Bona mellomleggsrondell



Bona Cleaning disc



Bona Powerscrubber



Bona Flexisand med Bona Power Drive

Bona[®]

GULVKOMPAGNIET

Relakkering med Bona Traffic HD

Relakkering



Gulvet tåler lett gangtrafikk ca 8 timer etter den siste påføringen og kan tas i full bruk etter 12 timer. La overflaten tørke i minst tre dager før du dekker med tepper eller annet. Unngå også å plassere tunge gjenstander og unngå fuktig mopping gulvet i løpet av denne tiden.

Merk: Hvis Traffic HD har blitt kombinert med Bona Prime Deep eller Bona Create deretter må overflaten få herde i en uke før den dekkes til.

Optimale påføringsforhold er mellom 18-25C og 40-60% relativ luftfuktighet. Høye temperaturer og lav luftfuktighet forkorter og lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger tørketiden. Minimum temperatur for bruk er 13C.

Vedlikehold

Rengjør gulvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner og en microfiber pad. For vedlikehold kan gulvet vedlikeholdes periodisk med flere strøk lakk. Dette vil gjenopprette det opprinnelig utseendet på gulvet og forlenge tiden det tar før gulvet må slipes helt ned. Hyppigheten av denne operasjonen kan bli sterkt redusert dersom Bona Freshen Up eller Bona Wood Floor Refresher påføres med jevne mellomrom.

Detaljerte vedlikeholdsinstruksjoner finnes på www.bona.com/floorcare

Viktig informasjon

Informasjonen gitt i dette datablad er i hht. til vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å sjekke at produktet og anbefalinger gitt her er skikket for det konkrete formåle, treslag og den lokale situasjonen før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produktet. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil - gjør en foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne, etiketter og sikkerhetsdatablader før du bruk av produktet. Metoden beskrevet forutsetter at gulvet er lagt etter Norsk Standard og ikke har unormal stor bevegelse noe som kan forårsake lakkslipp i skjøtene. Vær også oppmerksom på at bruk av fettholdige vaskemidler som grønnsåpe etc. kan etterlate fettrester i sprekker og skjøter som vask og nedpusning ikke kan fjerne og som kan forhindre vedheft.

Bona[®]

GULVKOMPAGNIET 