



OSMO HARDVOKSOLJE

FDV DATABLAD.

PRODUKTINFORMASJON

Osmo Hardvoksolje er et naturprodukt basert på naturlige vokser og oljer. Gir en naturlig, men allikevel bestandig overflate med god motstandskraft mot fukt, smuss og slitasje.

TEKN. SPESIFIKASJONER

Osmo Hardvoksolje skal ikke fortynnes. Påføringsmetode er pensel, pad eller microfibrerrolle. Det er utarbeidet eget TDA teknisk datablad og HMS sikkerhetsdatablad.

RENHOLD

Som vaskemiddel skal brukes 8016 Osmo Vask og Pleiemiddel gulvsåpe. Denne har den fordel i forhold til andre vaskemidler at den gjør rent uten å bryte ned voksfilmen.

Bruk ikke for mye vann ved renhold av tregulv. Påse at ikke vannsøl blir liggende over tid. Vann kan trenge ned i sprekker og gi misfarging samt bidra til at gulvet "slår seg". Støvsuging skal skje med børstemunnstykke. Filtknotter anbefales på stol- og bordben.

VEDLIKEHOLD

Flater behandlet med Osmo Hardvoksolje skal regelmessig etterbehandles. Hvor ofte avhenger av slitasjen og bruken samt hyppigheten av vask. Ved vedlikehold skilles mellom stedvis vedlikehold med Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks og hovedvedlikehold. Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks benyttes mellom hovedvedlikehold på steder med særlig stor slitasje som f.eks. i ganger, foran heiser, ved kantinedisker etc. og påføres med klut/håndpad lokalt når det er tegn til slitasje. Hovedvedlikehold utføres med Osmo Hardvoksolje når større partier viser tegn til slitasje. Det er viktig at vedlikehold utføres før treverket eksponeres gjennom voksfilmen. Osmo kan utmerket godt benyttes lokalt på de partier hvor det er synlig slitasje. Påse at det ikke bygges opp en for tykk voksfilm på steder med ingen eller lav slitasje. Se for øvrig vår brosjyre: Rutinebeskrivelser for gulv.

PRODUSENT

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf · Postfach
110161, D-48203 Warendorf
Telefon +49 (0)2581/922-100, Telefax +49 (0)2581/922-200 · www.osmo.de, info@osmo.de

INNEKLIMA

Produktet gir emisjon.
< 500 g/l (VOC-max. = 500 g/l (2010 A/i))

AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester behandles etter forskrift om spesialavfall.

SKADEUTBEDRING

Osmo Harvoksolje kan enkelt skadeutbedres lokalt. Puss skadestedet lett med sandpapir P 100-120 samt støvsug grundig. Masker rundt skaden og påfør 2 nye strøk. Er skaden dypere slik at det underliggende treverk er skadet må det pusses dypere og dette kan medføre en nyanseforskjell i treverket. Denne vil imidlertid normalt jevne seg ut over tid.

DATABLAD

Dette produktdatablad er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Lakk som benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se www.gulvkompaniet.no

BATCHNUMMER: _____

GLANS: _____

UTFØRENDE FIRMA:

Firmanavn: _____

Adresse: _____

Postnr: _____ Sted: _____

Telefon: _____

Utført dato: _____

REVISJONSDATO: 01.09.13

